

BELFLAME FINISH

Selüloz esaslı maddeler (pamuk ve kağıt) için güç tutuşurluk apre maddesi

KİMYASAL YAPISI : anorganik kükürt bileşiği
Görünüşü : Renksiz sıvı
PH (% 5) : 7 – 8

ÖZELLİKLERİ : BELFLAME FINISH ;
- Toksik ve tahriş edici etkisi yoktur.
- Yıkamaya dayanıklı değildir.
- Kuru temizlemeye dayanıklıdır.
- İşlem görmüş malların görünüş ve tutumunda değişiklik olmaz. Ayrıca kağıt mendil ve peçete kağıdında yanmazlığın yanında yumuşaklık elde edilir

UYGULAMA : BELFLAME FINISH sulandırılmadan kullanılır. Uygulama üç farklı şekilde olabilir.

1- Emdirme metodu ile :
Kumaş BELFLAME FINISH ile emdirilir (fularlanır)

2- Püskürtme metodu :
BELFLAME FINISH tabanca ile (pistole) kumaş üzerine püskürtülür. Bu işlemde BELFLAME FINISH kumaşın arka yüzüne de tamamen geçmelidir.

3- Fırça metodu :
BELFLAME FINISH fırça ile kumaşa sürülür. Püskürtme metodunda olduğu gibi ürün kumaşın arka yüzüne tamamen geçmelidir.

NOT:
Kurutma : hangi metod uygulanırsa uygulansın, kurutma işleminin tercihen 70 - 100 °C`de yapılması en iyi sonucu verir. Yatak örtüleri, perdeler, döşemelik ve dekoratif kumaşlar da kullanılır. Yıkama yapılmadığı takdirde çadır bezi ve işçi elbiselerine de uygulanabilir. Ayrıca kağıda uygulanarak yanmazlık ve yumuşaklık sağlanabilir

DEPOLAMA ŞARTLARI : Depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

BELFLAME FINISH

For Cellulose-based materials (cotton and paper), flame retardant finishing agent

CHEMICAL COMPOSITION: Solution of phosphorous compounds
Appearance : Low-viscous clear liquid
PH (% 5) : 7 – 8

PROPERTIES : BELFLAME FINISH ;
-may be applied by padding
-has little influence on handle of fabric
-is non-toxic, free of halogens
-does not cause shade greying
-is not resistant to washing

APPLICATION : BELFLAME FINISH may be used without dilution.It can be applied in three different methods:

1- Padding :
Fabric can be padded with pure BELFLAME FINISH

2- Spraying :
BELFLAME FINISH is sprayed by air-gun to the fabric This method can only be used under the precondition that BELFLAME FINISH penetrates the fabric completely.

3- Brush Method:
BELFLAME FINISH can be applied with a brush. While using this application the product has to penetrate into the fabric completely.

Drying: In order to obtain the best results independent from the application method, drying should be done at 70 - 100 °C. Bedspreads , curtains, upholstery and decorative fabrics used in. Washing is not made out, also be applied to canvas and working dresses. Also the paper can be achieved by applying the fireproofing, and softness

STORAGE : Storage life is 1 year in original packaging.