

# Belice Group

## **BELSİL HID**

( Hidrofil silikon )

**KİMYASAL YAPISI** : Silikon

Görünümü : Renksiz veya sarımsı berrak mikro emülsiyon  
Ph : 4 – 6  
İyonik Yapı : Katyonik  
Çözünme : Oda sıcaklığındaki suda her oranda seyreltilebilir.

### **ÖZELLİKLERİ**

- Yumuşak, ipeksi, pürüzsüz, esnek ve dolgun bir tutum kazandırır.
- Tekstil materyalinin su emiciliğini artırır.
- Dikiş kolaylığı sağlar.
- Giyim konforunu yükseltir.
- Yüksek kurutma ve kondense ısılarında bile beyaz mallarda sararmaya neden olmaz.
- Jetlerde uygulanabilir.
- Pek çok momiyonik ve katyonik ürünlerle uyumludur. Yine de banyo stabilitesinin mutlaka kontrol edilmesi tavsiye edilir.

**KULLANIM ALANI** : Pamuk, keten, sentetikler ve bunların karışımlarından mamül dokuma, örgü, havlu ve parça mallar için hidrofil silikon

**UYGULAMA ÖRNEKLERİ** : Belsil HID tüm elyaf cinsleri için geliştirilmiş, hidrofilite sağlayan bir apre malzemesidir. Polyester gibi hidrofob elyaflarda bile elyafa nem transferini sağlayarak yüksek hidrofil özellik verir. Genelde diğer yumuşatıcılar, polietilen vakslar ve buruşmaz aprelerle birlikte kullanılabilir., fakat her kombinasyon için ön deneme yapılması önerilir.

## **BELSİL HID**

(Hydrophilic silicone)

**CHEMICAL COMPOSITION** : Silicone

Appearance : Colorless to yellowish clear  
micro emulsion  
pH : 4 – 6  
Ionic nature : Cationic  
Solubility : Dilutable with water at room temperature in all proportions

### **PROPERTIES**

- Confers a soft, silky, smooth, flexible and full handle
  - Improves the hydrophilicity of textile material
  - Improves sewability
- Improves wearing comfort properties
- Does not cause yellowing on white goods even at high temperatures in drying and condensation processes
  - Applicable in jet machines
  - Compatible with many non-ionic and cationic chemicals. But it is recommended that the stability of bath must be under controlled.

**USAGE** : Hydrophilic silicone suitable for the woven, knitted, terry fabrics and garments produced from cotton, flax, synthetics and their blends

**APPLICATION AREAS** : BELSİL HID has been developed for all types of fibers, and is a finishing agent imparting hydrophilicity. Imparts high hydrophilicity to even polyester fiber, which is highly hydrophobic, by transferring of moisture to fiber. Applicable with other softeners, polyethylene waxes and wrinkle-resistance finishing agents, but must be pre-tested for each combination.

# Belice Group

## UYGULAMA ŞEKLİ :

### Fularda

Tutum için:  
10 – 40 g/l Belsil HID  
pH: 4 – 5  
100 % Pamuklu kumaşların buruşmaz apresinde :  
(gömlüklik)  
10 – 50 g/l Belsil HID  
60 – 80 gr/l Icesoft CFR  
Sıkma : yakl. % 70  
Kurutma ve kondense : 170 ° C – 40 – 60 san.  
Havlu bornoz için : 10 – 50 gr/l Belsil HID  
1 g/l asetik asit

### Çektirmede

Jetlerde uygulanışı  
1 – 3 % Belsil HID  
Ph : 4 – 5 (asetik asit ile)  
işlem süresi : 15 – 25 dak.  
Banyo sıcaklığı : 20 – 35 ° C  
Kurutma : 110 – 150 ° C de.  
Jean veya diğer parça malların yumuşatmasında :  
Son çalkalama banyosuna  
1 – 3 % Belsil HID  
1 g/l asetik asit (%60)  
Sıkma ve tumbler kurutma

**DEPOLAMA** : 25 ° C nin altında kapalı  
orijinal ambalajında 6 ay dona karşı koruyunuz.

## APLICATION METHODS :

**In pad applications**  
For handle property:

10 – 40 g/l Belsil HID  
pH: 4 – 5

For wrinkle-resistance finishing of 100% cotton  
fabrics : (shirt fabrics)  
10 – 50 g/l Belsil HID  
60 – 80 g/l Icesoft CFR  
Pick up : ca. 70%

Drying and condensation: 40 – 60 seconds at 170  
°C For towel and bathrobe:  
10 – 50 g/l Belsil HID  
1 g/l acetic acid

### In exhaust applications

In jets

1 – 3 % Belsil HID  
pH : 4 – 5 (with acetic acid)  
Time : 15 – 25 min  
Bath temperature : 20 – 35 ° C  
Drying temperature : 110 – 150 ° C

For softening of denims and piece goods:

In last rinsing bath  
1 – 3 % Belsil HID  
1 g/l acetic acid (%60)  
Squeezing and drying in tumbler

**STORAGE** : 6 months in closed  
original package under 25°C. Protect from freezing.