

Belice Group

BELFALT OYT

(Pamuk,yün,polyester,akrilik ve karışımlarının boya ve kassarında köpüksüz kırık önleyici)

KİMYASAL YAPISI : Poliakrilamid

Görünümü : Hafif turbid viskoz sıvı
İyonik Yapısı : Nonyonik
pH değeri : 7-9
Çözünürlüğü : Su ile her oranda kolayca çözünür.

UYUMLULUĞU : Sert su , asit , alkali ve elektrolitlere dayanıklıdır.

KULLANIMI : BELFALT OYT , kasar ve boya banyolarında oluşabilecek kırıkları önlemek , kumaşa kayganlık vermek için kullanılır.

- Kumaşa yumuşak bir tutum kazandırır.
- Boyayı frenleme etkisi yoktur.
- Köpük yapmaz.
- HT şartlarına uygundur.

UYGULAMA ŞEKLİ : BELFALT OYT banyoya diğer yardımcı kimyasallar ve boyadan önce verilir. Kumaş , elyaf türü , ağırlık ve banyo oranına göre 0,5 – 2 g/l dozlarında kullanılır.

DEPOLANMASI : Normal depolama şartlarında 1 yıldır. Dona karşı korunmalıdır.

BELFALT OYT

(foam-free, crease preventing agent for bleaching and dyeing of cotton, wool, polyester, acrylic and their blends)

CHEMICAL COMPOSITION :Polyacrylamide

Appearance : Slightly turbid viscous liqui
Ionic nature : Non-ionic
pH : 7 - 9
Solubility : Easily soluble with water in all proportions

STABILITY : Resistant to hard water,acids, alkalis, and electrolytes.

USAGE : BELFALT OYT is used for preventing creases in bleaching and dye baths, and providing lubricating effect to the fabric.
- Provides soft handle to the fabric
- No retarding effect
- Foam-free
- Suitable to HT conditions

APLICATION : BELFALT OYT is added to the bath before dyes and other auxiliary chemicals. 0.5-2 g/l of BELFALT OYT can be used according to fabric and fiber type, weight, and liquor ratio.

STORAGE :1 year under normal storage conditions. Must be prevented to freezing